

## エプトーン#100シーラー

(コンクリート面用シーラー)

### 特長

- ・ 2液型のエポキシ樹脂塗料です。
- ・ コンクリート面との付着性に優れています。

### 標準塗装仕様

工程	使用材料名	希釈 (%)	塗付量 (g/m)	塗装方法	塗装間隔 (H)
素地調整	新設の場合は、最低2週間程度は養生する。 旧塗膜がある場合は除去する。下地は完全に乾燥させる。				
下塗り	エプトーン#100 シーラー	10~20	20~25	ローラー スプレー	0.5以上
ライン 施工	路面標示用塗料の仕様による				

### 使用上の注意事項

- ・ 2液型ですので、主剤と硬化剤の混合比にしたがって、計量の上混合してご使用下さい。
- ・ コンクリート面が劣化している場合や、吸い込みが激しい場合は、2~3倍の使用量が必要になりますので施工前に必ずチェックして下さい。
- ・ 主剤と硬化剤を混合したものは、当日しか使用できませんので、当日使用量を確認の上、混合して下さい。

### 用途

- ・ コンクリート面の下塗

### 荷姿 (主剤：硬化剤 = 7 : 3)

16kg石油缶 (主剤11.2kg、硬化剤4.8kg)  
(15cm幅ラインで約600m施工できます)

4kg丸缶 (主剤2.8kg、硬化剤1.2kg)  
(15cm幅ラインで約150m施工できます)

