

(社)日本塗料工業会登録	
登録番号	T09009
ホルムアルデヒド 放散等級	F
問合せ先	http://www.toryo.co.jp

メドマー

(目止め、吸い込み防止用下塗り)

メドマーは水系の速乾性、特殊目止用塗料です。

ダクト保温工事などの布面やラワンベニヤ板などに塗装しますと、目止め効果が非常に良く、また上塗り塗料の吸い込みがなく、また肉厚の仕上がりができる合成樹脂エマルジョンペイントです。

特 長

肉厚に塗装できます。

速乾性で2～3時間後に上塗りができます。

作業性は一般エマルジョン塗料と同じ程度で容易です。

目止めと吸い込み防止が同時にできます。

引火の危険がなく、塗膜は難燃性である。

被塗面に多少の湿気があっても塗装可能です。

臭いが少なく、衛生的です。

用 途

ダクト保温工事の布面

ラワンベニヤ板

その他、吸い込みの大きい木部

耐水性	18時間水に浸して異常がない
加熱残分 (%)	70以上

一般性状表

項 目	性 状
容器の中での状態	堅い塊がなく容易に均一となる。
比 重 (20)	1.50 ± 0.05
粘 度 (20)	130 ポイズ (Viscotester VT02)
臭気	悪臭はない
作業性	ハケ塗りの作業に支障がない
乾燥時間	標準状態で 200 g / m ² 塗装したとき 2 時間
塗膜の状態	ハケ目、流れ、シワ、ムラ、粘着性、 臭気などの異常を認めない
上塗り抵抗性	上塗りに合成樹脂調合ペイントを塗ったときツヤひげがなくシワ、ワレ、フクレ、アナなどの異常を認めない

塗 装

おすすめの割合

稀釈なしでの塗装が原則ですが、稀釈する場合は、重量比10%を限度にして下さい。

(おすすめすぎると目止め性が悪くなります)

標準塗付量 300～400 g / m²

上塗り

合成樹脂調合ペイント、合成樹脂エマルジョンペイント等

(使用塗料の仕様による)

冬期の屋外貯蔵はさけて下さい。

荷姿 : 20kg 石油缶

