

クイックコート

(速乾性フタル酸樹脂塗料 常乾型)

■ 特長

- ・乾燥が速く、作業性に優れています
- ・光沢がよく、なめらかな塗膜が得られます
- ・リコート性に優れています
- ・耐水性に優れています
- ・建築内外部、建設資材、鉄扉、手摺、鉄骨、産業機械、木部等にご使用いただけます

■ 塗装条件

| 塗装方法 | 刷毛 | エアスプレー | エアレススプレー |
|------------------------------|----------------------|----------|----------|
| 希釈率 (%) | 10~30 | 20~30 | 20~30 |
| 標準塗布量 (Kg/m ² /回) | 0.1~0.12 | 0.1~0.12 | 0.1~0.12 |
| 希釈剤 | 専用シンナーまたはラッカーシンナー | | |
| 塗装粘度 | No.4 フォードカップ 25±2 秒 | | |
| 乾燥塗膜 (μm) | 20 以上 | 20 以上 | 20 以上 |
| 乾燥時間 (23℃) | 指触 15分以内 / 半硬化 2時間以内 | | |

■ 使用上の注意事項

- ・充分にかき混ぜ中身を均一にしてからご使用下さい。
- ・コンクリート、モルタル等のアルカリ質素材には、直接塗装しないでください。
- ・塗装時並びに塗装取り扱い時には換気を十分に行い、火気厳禁としてください。
- ・塗料用シンナー以外のシンナーを使用したり、希釈しすぎると艶や隠蔽率不良等を起こすことがあるので注意してください。
- ・換気の良い場所で取り扱い、容器はその都度密閉してください。
- ・その他、塗料の取り扱いについての一般的な注意事項の詳細は化学物質安全等データシート (SDS)。を参照して下さい。

■ 荷姿

16k g 石油缶

