

地付け用 SL パテ

(合成樹脂下地、目止塗料)

ホルムアルデヒドの放散等級

F☆☆☆相当

■ 特長

- ・「ヘラ捌き」が非常に軽く、伸びが良いので平滑面が作りやすいです
- ・短時間（4～5時間）で硬化乾燥します
- ・砥石、耐水ペーパーで簡単に研げます
- ・耐水性に優れています
- ・重ね付けは約2時間後に行うことができ、下をおこすことはありません
- ・金属及び木部に強固に付着します
- ・上塗り塗料として、油性下地類、ラッカー下地類、合成樹脂調合ペイント、フタル酸樹脂エナメル、ラッカーなどほとんどの種類の塗料が使用できます

■ 使用方法

缶を開けて、表面に皮が張っていた場合は皮を取り除き、SL パテをヘラで取り、被塗面に押し付けて、しごくように伸ばし塗りつけます。乾いてから 200 番または 300 番のペーパーで研いで面を平にします

■ 使用上の注意事項

木目が深く粗い板に SL パテを付ける場合には、目の中に空気が残っていると後で空気が放出して塗膜が目の中に入り込み、ヤセの原因になります。パテをつけるときは一度に厚く付けずに、目の中にパテを押し込むように薄く付けるようにご注意ください。

■ 一般性状試験表

試験項目	一般性状
容器内での状態	塊がなく一様
塗装作業性	ヘラ付で塗料作業に支障なし
乾燥時間	5時間以内
塗膜の外観	色はやや茶色味のある白で、膨れ、割れ、穴、剥がれは認められない
研磨容易性	空研ぎ、水研ぎともに容易
上塗り適合性	フタル酸樹脂エナメル、ラッカーエナメルを上塗りしても支障なし
にじみ	生じない
耐衝撃性	おもりの衝撃でわれおよび剥がれは生じない
加熱残分	78.0%以上

■ 荷姿

5k g 手付丸缶

