

## ハイライン

(常温型路面標示用塗料)

### ■特長

- ・乾燥が非常に早く、10～15分（夏季）で規制開放ができます
- ・耐久性、耐磨耗性がよく、通常の交通量では塗膜は長期間付着しています
- ・初心者でも容易に塗装できます
- ・汚れがつきにくく、鮮明な白色及び黄色をいつまでも保持します
- ・アスファルトのにじみを出来るだけ少なく抑えています
- ・耐アルカリ性が強いので、新設コンクリートでは打設1ヶ月後で直接塗装が可能です

### ■性能表

項目	社内規格	試験結果	
容器の中での状態	かき混ぜたとき、硬い塊がなく一様になること	合格	
比重（20℃）	1.3以上	1.65	
コンシステンシー	25℃で85～90（KU値）	87	
塗膜の外観	塗膜の外観が正常であること	合格	
粘着性	粘着性がないこと	合格	
タイヤ付着性	15分後に塗膜がタイヤに付着しないこと	合格	
45° 0° 拡散反射率	80以上	84	
にじみ	白	アスファルトフェルトの塗面の45° 0° 拡散反射率が70以上であり、拡散反射率比が0.85以上であること	82 0.97
	黄色	拡散反射率比が0.85以上であること	0.97
耐磨耗性	500mg以下	295mg	
耐水性	水に24時間浸しても異常がないこと	合格	
耐アルカリ性	水酸化カルシウム飽和溶液に18時間浸しても異常がないこと	合格	
加熱残分（%）	75以上	80	
溶剤不溶物（%）	60以上	64	

### ■標準塗装仕様

工程	使用材料	塗布量（g/m <sup>2</sup> ）	塗装方法	塗装間隔
素地調整	泥や砂塵などを除き、油はシンナー等で拭き取り、水分は完全に乾燥させる			
1回目	ハイライン	150～200	ハケ、ローラー、スプレー	夏季15分 冬季20分
2回目	ハイライン	150～200	ハケ、ローラー、スプレー	夏季15分 冬季20分

※ 希釈せずそのままご使用ください。ハケやローラーで何度もこすると滲みが出ます。

砂、ホコリがかからないように注意してください



## ■ 塗装要項

### 1. ハケ塗り・ローラー塗り

#### ・アスファルト面

養生テープをはみ出さないように1回目は軽く素早くムラがあってもそのまま塗装します。2回目は丁寧に塗装しムラなく仕上げてください。

#### ・コンクリート面

下塗りとしてタイヨー浸透性シーラーをしみこみ止めとして塗装してください。

養生テープをはみ出さないようにムラなくこするように塗装してください。

1回目も2回目も同じ要領です。

## ■ 使用上の注意事項

- ・ 充分にかき混ぜてからご使用下さい。
- ・ 被塗面は完全に乾燥させ、清掃してからご使用ください。降雨直後の濡れた面への塗装は絶対に避けてください。
- ・ 屋上などの防水塗膜が下に施工されているコンクリート面では、内部からの水蒸気の影響で塗膜がはがれやすい傾向にあります。目地部分は避けて塗装してください。
- ・ 強化コンクリート、フェロコンの場合は、サンダーで目粗し後、エポキシ樹脂系塗料を塗装するのが最適です。次善の策としてハイラインで塗装する場合は、サンダーで目粗し後当社のタイヨー浸透性シーラーをプライマーとして塗装し、その上にハイラインを塗装してください。
- ・ 溶剤型塗料のため火気厳禁にしてください
- ・ 旧塗膜は出来るだけ取り除いてください
- ・ 塗装器具の洗浄はハイラインシンナーまたはラッカーシンナーをご使用ください

## ■ 色 白色・黄色

## ■ 荷姿 4Kg丸缶・20kg石油缶

