

SL プライマー W1

(防水素材対応型水性プライマー)

■ 特長

- ・ 一液型水性塗料です
- ・ ウレタン防水塗膜、シート防水に対して付着性が優れています
- ・ 重金属、有機物質を含まず、VOC 規制に対応したプライマーです
- ・ 遮熱塗料「SL コートシリーズ」との上塗り適合性に優れています
- ・ 乾燥が早く、作業性に優れています

■ 一般性状

項目	要求性状	結果	
容器の中での状態	かき混ぜた時、堅いかたまりがなく、 一様に均一になる。	合格	
つばい (μm)	Max30	20	
比重	1.25±0.05 (20℃)	1.18	
粘度 (KU 値)	90±5 (ストマー回転粘度計)	93 秒	
作業性	ハケさばきに支障がなく、スプレー、 ローラー塗りに支障がない。	合格	
乾燥時間 (20℃)	指触	30分以内 (20℃)	25 分
	硬化	8 時間以内	6 時間
重ね塗り 可能時間	指触	20℃ 2時間以上	合格
	硬化	60℃ 10分	合格
不揮発分 (%)	45±2	45	
pH	8.5±0.3	8.3	
耐寒性	-5℃、7日後 20℃に戻して異状を認めないこと。	合格	
貯蔵安定性	25℃ 6ヶ月間で異状がないこと	合格	
標準塗布量	150~200 g/m ²	—	

■ 使用上の注意事項

- ・ 充分にかき混ぜてからご使用下さい。
- ・ 気温の低い時や、湿度の高い時は乾燥が遅くなりますので塗装間隔を十分にとって下さい。
- ・ 5℃以下での塗装は避けて下さい。
- ・ 炎天下や0℃以下で保管すると変質する恐れがありますので、屋外貯蔵は避けて下さい。

■ 荷姿 15k g 石油缶

■ 色 白

