

タイヨーテックスMS#5000

(合成樹脂エマルジョン系結露防止塗料)

■用途

- ・露出空調ダクト表面、支持金具、スプリンクラーの配管など
- ・折板屋根（工場・倉庫・駅ホーム・ゴルフ練習場）など
- ・浴室天井など

■特長

- ・特殊充てん剤の効果で結露防止性能が優れています
- ・引火の危険がなく、臭気も少なく室内の施工に適しています。
- ・着色が可能なのでカラーリングが容易です。
- ・断熱工法に比べて環境のスペースが広くとれ、作業が容易のため工期が短縮されます。
- ・耐用年数が長く経済的です。

■標準塗装仕様（亜鉛引鋼板ダクトの場合）

工程	使用材料	希釈 (%)	塗布量 (g/m ²)	塗装方法	塗装間隔
素地調整	被塗面は付着物を取り除き、洗浄する				
下塗	スイセイ メタプラインケアー	0~10	100	ハケ・ローラー スプレー	3時間~
中塗	タイヨーテックス MS#5000	0~5	400~600	ハケ、砂骨ローラー リシンガン等	6時間~
上塗	タイヨーテックス MS#5000	0~5	400~600	ハケ、砂骨ローラー リシンガン等	

※ 上記塗付量は、膜厚約 0.6~1.0 mm です。結露条件により設定膜厚が変わりますので、それに従い、塗付量及び塗り回数が異なります。

塗付量／塗膜厚／塗装回数

塗付量 kg/m ²	0.8	1.0	1.25	1.5	2.0
塗膜厚 mm	0.6	0.8	1.0	1.2	1.6
塗装回数 回	2	2	2	3	3

■使用上の注意事項

- ・充分にかき混ぜてからご使用下さい。
- ・希釈が多すぎますと目止め性が悪くなります。
- ・気温の低いときや、湿度の高いときは乾燥が遅くなりますので塗装間隔を十分にとって下さい。
- ・5℃以下での塗装は避けて下さい。
- ・炎天下や0℃以下で保管すると変質する恐れがありますので、屋外貯蔵は避けて下さい。

■荷姿

20kg 石油缶

