

タイヨーロードカラー

(常温型カラー舗装用路面標示用塗料)

■特長

- ・アスファルト面への付着性に優れています
- ・交通安全区分の表示やカラーによる環境区分などを目的とした簡易が舗装用塗料です
- ・鮮明な色が各色選定していただけます

■標準塗装仕様

工程	使用材料名	希釈 (%)	塗付量 (g/m ²)	塗装方法	塗装間隔 (H)
素地調整	路面の泥や水を完全に除去すること				
1回目	タイヨーロードカラー 各色	0~10	400	ハケ、ローラー エアレス塗装	夏15分
2回目	タイヨーロードカラー 各色	0~10	400	ハケ、ローラー エアレス塗装	冬30分

- ・希釈は専用シンナーをご使用ください。(タイヨーロードカラーシンナー16L 石油缶入)
- ・通常2回塗りで800 g/m²を塗装してください(20Kg入石油缶で25 m²施工可能)

■すべり止め性を必要とする場合の塗装方法

すべり止めが必要な場合、塗装方法には2種類あります。

1. マーキング・清掃→1回目塗装(ローラー、エアレス)→乾燥→2回目塗装→乾燥
 1回目塗装・・・塗料：珪砂 号=10：1 混合
 2回目塗装・・・塗料：珪砂7号=10：1 混合
2. マーキング・清掃→1回目塗装→直後に滑り止め骨材→乾燥→2回目塗装→乾燥
 滑り止め骨材：散布吹珪砂6号、60~80 g/m²

■試験成績表

項目	試験方法	試験性能
比重	20℃比重カップ	1.40
粘度	ストマー粘度計 20℃	95~105KU
不粘着乾燥性	夏期~冬期 JIS-K-5665-1	5~15分
硬化乾燥	JIS-K-5400	30分
耐摩耗性	テーパー式サウンドペーパー 500g 荷重	200mg/100回以下
耐水性	20℃浸漬1ヶ月	合格
耐衝撃性	デュボン式 1/2×1000g×50cm	合格
耐候性	ウェザーメーター 500時間	合格



■使用上の注意事項

- ・屋外塗装ですので、雨天中や雨天直後の施工及び塗装直後に降雨や降雪が予想される場合の施工は避けてください。
- ・寒冷期（気温 5℃以下）の塗装は避けてください。
- ・必要以上に厚く塗ると亀裂を生じることがありますのでご注意ください。
- ・1回目塗装の時には滲みが生じますが、そのまま乾燥させてください。2回目の塗装の際、1回目の塗装が完全に乾燥していれば滲みは生じません。
- ・コンクリート面に直接塗装できません。旧塗膜がある場合などの塗装についてはお問い合わせください。

■色相

グリーン・ブラウン・ブルー・レッド

■荷姿

20kg 石油缶・4Kg 缶

