

マークライン C-2000A

(常温型路面標示用塗料 JIS K 5665 1 種 B 相当)

■ 特長

- ・ アスファルト面のにじみが少ないです。
- ・ 常温型で速乾性です。
- ・ アクリル樹脂が主体で、白さの持続力が長いです。
- ・ ペイントマーカーでの塗装が最適です。

■ 標準塗装仕様

ゴミ、砂、水分等は十分に除去し、標準塗布量を参考に施工してください。

標準塗布量：15cm巾 40～45L/Km

塗装方法：刷毛塗り、ローラー塗り、スプレー塗り

※ 希釈は専用シンナーで行ってください。

■ 使用上の注意事項

- ・ 充分にかき混ぜてからご使用下さい
- ・ この塗料はアクリル樹脂系ですので、アルキッド樹脂タイプとは混ぜりません。もし混ぜた場合、ゲル化しますので十分注意してください。
- ・ 他社製品のアクリルタイプでも混ぜられないことがあります。
- ・ 他社製品と併用する場合は、ペイントマーカーのタンクやホースを十分洗浄してからご使用ください。

■ 色

白

■ 荷姿

14L 入り石油缶、160L 入りドラム缶

■ 試験表

試験項目	規格	試験結果	判定
容器の中での状態	かき混ぜたとき、 堅い塊がなくて 一様になる	一様になる	合格
密度 (23℃) g/cm ³	1.3以上	1.43	合格
粘度 (KU値)	70 ~ 100	89	合格
塗膜の外観	正常である	正常である	合格
タイヤ付着性	タイヤに付着しない	付着しない	合格
隠ぺい率 % (白)	97以上	99	合格
拡散反射率 (視感反射率) (白に限る)	80以上	86	合格
にじみ (白)	にじみがない	にじみがない	合格
耐摩耗性(100回転)	摩耗減量が 500mg 以下	275	合格
耐水性	異常がない	異常がない	合格
耐アルカリ性	異常がない	異常がない	合格
加熱残分 %	60以上	74	合格
ガラスビーズ付着性	塗膜にむらなく 付着する	付着する	合格
ガラスビーズ固着率 %	90以上	99	合格

